

COLORAMA ACOUSTIC MULTICOLOUR

- Exclusieve Colorama Trevira CS stof geweven met akoestische en meerkleurige garens voor textuur en tonaliteit
- Uitstekende akoestische eigenschappen ondanks het lichte en zachte uiterlijk
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen
- Wasbaar tot 60°

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

	Transparant
	92% Polyester Trevira CS, 8% Polyester
	140 g/m ²
	0.40 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

WASVOORSCHRIFTEN

						
	-1%	-2%		-0.5%		
						
	-1%					
						

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	6
	Alpha-w = 0.45 / 0.65
	Vlamvertragend
	Toepasbaar in vochtige gebieden
	Geschikt voor Wave
	Oeko-Tex

VLAMVERTRAGEND

Class 1 (EN 13773)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Colorama Acoustic Multicolour

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
111	44.1	43.5	51.6	4.9	15.3	0.62	0.45
131	37.8	38.2	42.0	19.8	11.2	0.68	0.49
161	33.9	34.1	37.4	28.5	9.3	0.71	0.51
181	31.0	30.8	29.2	40.0	7.6	0.76	0.55
211	43.4	43.3	48.9	7.8	14.0	0.64	0.46
261	34.5	34.4	34.6	31.0	9.2	0.73	0.52
431	34.8	38.1	41.1	20.8	9.1	0.69	0.49
461	32.1	36.3	38.7	25.0	7.0	0.70	0.50

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Zonne-absorptie

F_C Schaduwfactor

F_C + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / U_g = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama Acoustic Multicolour




111



131



161



181



211



261



431



461

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend