

FUNCTION

- Geweven stof in breedtes van 8,9 cm en 12,7 cm
- Gladde randen voor een optimaal verticaal uiterlijk van strokengordijnen
- Bewezen akoestische eigenschappen

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN



Semitransparant



Polyester



275 g/m²



0.47 mm



8.9 cm, 12.7 cm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



4-5



Alpha-w = 0.60



Vlamvertragend



Toepasbaar in vochtige gebieden



Speciale kleuren van 5'000 m

WASVOORSCHRIFTEN



VLAMVERTRAGEND

Class 1 (EN 13773)

Class 1 (UNI 9176/77)

Type B (BS 5867-2)



Function

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Kleur	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
01	32.3	31.4	63.8	4.8	18.3	0.54	0.39
03	24.2	28.1	62.2	9.7	15.4	0.54	0.39
13	30.5	31.2	65.4	3.4	29.2	0.53	0.38
16	30.1	28.7	56.7	14.6	8.5	0.58	0.42
26	11.5	22.1	43.9	34.0	4.9	0.66	0.47
29	11.8	22.7	50.8	26.5	8.0	0.61	0.44
54	2.8	18.7	37.0	44.3	2.9	0.70	0.50
72	4.1	19.3	38.6	42.1	4.6	0.69	0.50

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value


T_S Solar transmission

A_S Zonne-absorptie


F_C Schaduwfactor

$F_C + g_{tot}$: Waarde berekend met glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1


Function



01



03




13




16



26



29



54



72

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend