

LEVISO

- Luxueuze verduisterende stof met een gedefinieerde weefstructuur en kleurgecoördineerde achterzijde voor een uniforme uitstraling binnen en buiten
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen
- Wasbaar tot 60°
- Bewezen akoestische eigenschappen

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

	Lichtwerend
	Polyester
	370 g/m ²
	0.80 mm
	295 cm
	300 cm

WASVOORSCHRIFTEN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	4-5
	Alpha-w = 0.75 / 0.90
	Vlamvertragend
	Alleen kruisverwerking
	Alleen kruisverwerking
	Oeko-Tex
	Speciale kleuren van 1'000 m

VLAMVERTRAGEND

Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 9176/77)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)



Leviso
OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
1	1.9	2.2	62.0	35.8	0.10	0.52	0.38
2	1.9	2.2	62.0	35.8	0.10	0.52	0.38
3	1.9	2.2	62.0	35.8	0.10	0.52	0.38
5	1.9	2.2	62.0	35.8	0.10	0.52	0.38
7	0.0	1.0	38.8	60.2	0.00	0.67	0.48
8	0.0	1.0	40.9	58.1	0.00	0.66	0.47
9	0.1	1.2	45.9	52.9	0.00	0.63	0.45
11	0.0	1.2	39.5	59.3	0.00	0.67	0.48
12	0.2	1.2	54.2	44.6	0.00	0.57	0.41
14	0.1	1.2	45.9	52.9	0.00	0.63	0.45
15	0.1	1.2	45.9	52.9	0.00	0.63	0.45
18	0.2	1.2	54.2	44.6	0.00	0.57	0.41
19	0.1	1.1	49.7	49.2	0.00	0.60	0.43
21	0.3	1.4	61.4	37.2	0.00	0.53	0.38
23	1.9	2.2	62.0	35.8	0.10	0.52	0.38
24	0.3	1.4	61.4	37.2	0.00	0.53	0.38
25	0.1	1.2	45.9	52.9	0.00	0.63	0.45
26	0.0	1.0	40.9	58.1	0.00	0.66	0.47
28	0.0	1.0	40.9	58.1	0.00	0.66	0.47

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission


A_S Zonne-absorptie

F_C Schaduwfactor


F_C + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / U_g = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Leviso



1



2



3



5



7



8



9




11



12



14



15



18



19



21



23



24



25



26



28

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend