

MULTISCREEN 1%, 5%, 10%

- Screenshot met superieure lichtregulering om verblinding te minimaliseren
- Aangeboden in 3 openheidsfactoren, geschikt voor alle gebouworientaties
- Greenguard®-certificaat voor emissiearme producten

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

	1%	5%	10%
	Semitransparant		
	64% PVC, 36% Glasvezel		
	440 g/m ²	410 g/m ²	350 g/m ²
	0.55 mm	0.55 mm	0.47 mm
	245 cm	315 cm	315 cm
	250 cm	8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm, 320 cm	250 cm, 320 cm

WASVOORSCHRIFTEN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	7-8
	Vlamvertragend
	Geoptimaliseerd voor werkstations
	Diverse openheidsfactoren
	Toepasbaar in vochtige gebieden
	Digitaal afdrukken
	Greenguard
	Speciale kleuren van 10'000 m
	Lasbaar

VLAMVERTRAGEND

C-s3,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (BS 476)
 Class 1 (UNI 9176/77)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)
 NFPA 701



Multiscreen 1%, 5%, 10%

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Multiscreen 1%							
Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
0702	11.8	14.0	47.0	39.0	0.00	0.64	0.46
0730	5.6	6.0	25.0	69.0	0.01	0.79	0.57
3001	2.8	3.0	9.0	88.0	0.01	0.89	0.64

Multiscreen 5%							
Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
0202	20.6	21.0	69.0	10.0	0.05	0.50	0.36
0207	15.8	17.0	54.0	29.0	0.05	0.60	0.42
0220	19.1	22.0	62.0	16.0	0.06	0.54	0.39
0707	12.7	15.0	37.0	48.0	0.06	0.71	0.50
3001	5.6	6.0	10.0	84.0	0.05	0.89	0.62
3006	5.3	5.0	7.0	88.0	0.06	0.89	0.63
3030	5.4	6.0	5.0	89.0	0.04	0.89	0.64

Multiscreen 10%							
Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
0202	28.7	29.0	63.0	8.0	0.11	0.54	0.39
0207	23.2	25.0	53.0	22.0	0.11	0.61	0.44
0220	26.4	29.0	58.0	13.0	0.10	0.57	0.41
0707	18.3	21.0	34.0	45.0	0.11	0.74	0.53
3001	10.2	10.0	10.0	80.0	0.10	0.89	0.64
3006	9.3	10.0	6.0	84.0	0.12	0.89	0.64
3030	10.8	10.0	5.0	85.0	0.10	0.89	0.64

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Zonne-absorptie

F_C Schaduwfactor

F_C + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Multiscreen 1%, 5%, 10%


De afgebeelde kleuren zijn niet bindend