

OSCURANTE

- Gladde ondoorzichtige stof die aangenaam aanvoelt en dezelfde kleur heeft aan de voor- en achterzijde voor een uniform uiterlijk binnen en buiten
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen
- Wasbaar tot 72°
- Bewezen akoestische eigenschappen

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

	Lichtwerend
	Polyester
	250 g/m ²
	0.45 mm
	295 cm
	300 cm

WASVOORSCHRIFTEN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	5-6
	Alpha-w = 0.60
	Vlamvertragend
	Toepasbaar in vochtige gebieden
	Geschikt voor Wave
	Oeko-Tex
	Speciale kleuren van 200 m

VLAMVERTRAGEND

Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
Type B (BS 5867-2)



Oscurante

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Kleur	T_V	T_S	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
328	0.2	0.3	56.8	42.9	0.56	0.40
331	0.0	0.2	45.4	54.4	0.63	0.45
334	0.1	0.2	54.1	45.7	0.57	0.41
337	0.0	0.3	31.5	68.2	0.72	0.52
338	0.0	0.2	28.1	71.7	0.74	0.53
339	0.0	0.2	33.1	66.7	0.71	0.51
340	0.0	0.2	40.5	59.3	0.61	0.48
343	0.0	0.2	32.3	67.5	0.71	0.51
344	0.0	0.2	31.6	68.2	0.72	0.52
752	0.0	0.2	41.9	57.9	0.65	0.47
756	0.0	0.2	47.7	52.1	0.62	0.44
757	0.0	0.2	37.4	62.4	0.68	0.49

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance


F_C Schaduwfactor

T_S Solar transmission


A_S Zonne-absorptie

g_{tot} Total g-value

$F_C + g_{tot}$: Waarde berekend met glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Oscurante

328




331



334



337



338




339



340



343



344



752



756



757

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend