

SAFESCREEN

- PVC-vrij, glasvezeldoek dat voldoet aan de strengste brandveiligheidsnormen
- Geweven om daglicht te maximaliseren en verblinding te minimaliseren
- Antimicrobiële Sanitized® behandeling draagt bij aan een uitgebreid hygiënebeheer
- Greenguard®-certificaat voor producten met een lage uitstoot

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

	Semitransparant
	Glasvezel, gecoat
	170 g/m ²
	0.20 mm
	235 cm
	240 cm

WASVOORSCHRIFTEN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	7-8
	Niet ontvlambaar
	Antimicrobieel (gezuiverd)
	Digitaal afdrukken
	Greenguard
	Speciale kleuren van 2'000 m

VLAMVERTRAGEND

A2-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (UNI 9176/77)
 A2 (DIN 4102-1)
 M0 (NF P 92-503)
 Type B (BS 5867-2)
 NFPA 701



**Verdere
informatie**
silentgliss.com



Safescreen

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
119	36.0	35.0	60.0	5.0	0.08	0.57	0.41
319	32.4	33.0	57.0	10.0	0.07	0.58	0.42
348	29.7	31.0	52.0	17.0	0.09	0.63	0.45
349	13.7	18.0	35.0	47.0	0.07	0.72	0.52
410	23.7	26.0	48.0	26.0	0.07	0.63	0.45
440	5.7	6.0	7.0	87.0	0.05	0.89	0.64
441	6.3	8.0	13.0	79.0	0.05	0.87	0.63

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value


T_S Solar transmission

A_S Zonne-absorptie


F_C Schaduwfactor

F_C + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / U_g = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1


Safescreen




119



319




348




349



410



440



441

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend